

Risultati finali



Nome prodotto	Supplemento	Peso	Permeabilità all'aria	Forza di trazione trasv.	Allungamento alla massima forza di trazione in direzione trasversale	Allungamento alla massima forza di trazione in direzione long.	Forza allo strappo longitudinale (md)	Forza allo strappo longitudinale (cd)
			DIN EN ISO 9237	EN 29 073 T3	EN 29 073 T3	EN 29 073 T3	DIN 53859 BL.3	DIN 53859 BL.3
		g/m ²	l/s/m ²	N	%	%	N	N
Novagryl	Plus	19	2155	12,1	87,3	87,1	7,7	12,3
Agryl	P 17	17	2899	27	51,7	40,9	11	10,8
Reicrop		17	2743	17,9	74,9	78	17,8	17,1
Pegas	Agro	19	1132	26,2	64,8	61,7	10,5	14,6
Texton	Agro UV	17	1877	26,9	55,1	54,1	9,1	9,8
Covertan	PRO BR 17 GR	17	3597	23	44,6	42,9	13,5	14,1
Lutrasil	Thermoselect 18 / VS 6218	18	3210	26,2	91,6	87,6	20,3	20,9